



CERA SOLIDA NEUTRA

CERA D'API E CARNAUBA



La cera è un materiale sfruttato sin dai primordi, utilizzato per molteplici impieghi.

Le cere animali

Derivano da secrezioni animali (api, ecc..., sono molto morbide e duttili.)

Le cere vegetali

Sono estratte soprattutto da piante del Brasile e Venezuela, sono più dure delle cere animali e hanno un'alta brillantezza.

Descrizione

Finissimo composto a base di cere naturali d'api e carnauba è indicato come finitura e per manutenzione ordinaria di superfici in legno sia impregnato che laccato. Preserva e nutre il legno dall'invecchiamento e dall'azione di parassiti e muffe. La CERA SOLIDA è incolore e accentua solo leggermente il colore d'origine della superficie trattata.

Composizione

Cera d'api, cera di carnauba, paraffina, essenza di miele, **Ecos DN/0003** solvente ecologico inodore.

Supporti

Per tutte le superfici in legno sia impregnato che verniciato (mobili, infissi, serramenti, parquet). Ideale per il cotto la finitura di pavimenti alla Veneziana e dei pavimenti in marmo, per stucchi Veneziani e Marmorini, per l'encausto e tutte le superfici trattabili a cera. La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, non friabile, priva di sali e di umidità e senza tracce di oli o materie grasse.

Preparazione della miscela

Nel caso di una diluizione si consiglia di utilizzare il nostro solvente di origine vegetale **Ecos DN/0003** solvente ecologico inodore.

È possibile ottenere infinite tonalità di colori mescolando alla CERA SOLIDA le nostre terre, lacche, ossidi e i pigmenti per artisti.

Applicazione

La CERA SOLIDA si stende in modo uniforme su superfici pulite ed asciutte, ad avvenuta essiccazione si lucida con panno o spazzola morbida. Applicare preferibilmente a temperature comprese tra 15°- 30° C. Essendo una cera molto concentrata, per evitare la comparsa di aloni, consigliamo di applicare piccole quantità di prodotto.

Consumo

CERA SOLIDA copre una superficie di circa 10 - 15 m²/l la resa è indicativa e può variare a seconda del modo di applicazione e dell'assorbimento della superficie da trattare.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in metallo da 0.5l, 1l e 5l.

CERA SOLIDA va tenuta nelle confezioni originali ben chiuse. Mantiene le sue proprietà tecniche per 12 mesi se conservata opportunamente in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo.

La temperatura ambiente deve essere compresa tra minimo +5°C et +30°C.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

11/04/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.