

SPLASH! STUCCO IN POLVERE

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE EN PÂTE



Description

Enduit de rebouchage et de lissage intérieur à base minérale et végétale, en poudre prêt à gâcher. STUCCO SPLASH, est naturel et écologique.

Élaboré à partir d'une sélection de composants non toxiques et biodégradables, il est utilisé pour le rebouchage et le lissage des murs et des boiseries intérieurs.

Caractéristiques

L'enduit de rebouchage et de lissage permet de corriger les défauts des supports tel que : trous, angles cassés, fissures.

Permet également d'aplanir et de lisser l'irrégularité des surfaces pour un support parfaitement plat et lisse.

Ce produit présente une très bonne capacité de remplissage, une excellente adhérence, une grande facilité d'application et de ponçage.

Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

STUCCO SPLASH est fourni dans la couleur blanche.

Composition

Sulfates de calcium cuit, méthylcellulose, retardateurs de prise cellulósiques.

Supports

Il peut être appliqué sur les enduits à la chaux ou au ciment plâtre, plaques de plâtre, bandes calicots, peintures, carreau de plâtre, béton cellulaire, bois, etc..

Préparation des fonds

Le support doit être propre, sec, non farineux, dépourvu de sel et d'humidité.

Sur des supports dégradés, trop absorbants et/ou poussiéreux appliquer une couche d'impression **Isoacril 33 IS/0240** pour uniformiser la surface.

Préparation du mélange

Gâcher l'enduit au malaxeur avec environ \pm 300 ml d'eau pour 1 kg STUCCO SPLASH continuer à mélanger jusqu'à complète homogénéisation du produit.

Après obtention d'un mélange fluide laisser reposer quelques minutes et malaxer avant l'application.

Ajuster la consistance selon la densité de la pâte que l'on veut obtenir, à utiliser dans l'heure qui suit sa préparation.

Application

Appliquez de manière régulière au couteau à enduire à la spatule ou à la truelle à lisser.

Après séchage, poncer à l'abrasif fin.

Pour le rebouchage des trous et fissures profonde prévoir l'application de plusieurs couches, après séchage de la couche précédente.

STUCCO SPLASH est sec après environ 4h et recouvrable après 24 h. Laver les outils avec de l'eau après leur utilisation.

La température d'application doit être comprise entre +5 et +35°C.

Consommation

Environ 0,9-1,1 (Kg/m²/mm)

Consommation à titre indicatif, en fonction du type de support.

Emballage et conservation

Conditionnement : sacs en papier de 1kg, 5kg et 25kg.

Le produit garde intactes ses propriétés pendant 12 mois, si on le protège du chaud et du froid bien fermé dans son emballage d'origine. La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre + 5 °C et + 30 °C.

Normes de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à l'eau. Utiliser un masque lors du ponçage. Aérer durant l'application. Pour des informations ultérieures consulter la fiche de sécurité.

Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

11/07/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.